TECHNICKÝ LIST

Měkká pájka:

Slitina: **S-Sn50Pb50**
Norma: PN 681 - 304

Základní specifikace:

Univerzální měkká pájka vhodná pro běžné klempířské a opravárenské práce. Díky nižší teplotě tavení se dobře zpracovává při ručním pájení.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Sn obsah: 49 – 51 %
Pb obsah: zbytek
Teplota tavení: 183 – 215°C
Hustota: 9,1 g/cm^3

Dodávané tvary a balení:

Lité tyče:

10x10x10mm – délka 500mm (trojhranný profil)

Jiné tvary, rozměry či balení po dohodě.

Skladování a Manipulace:

Skladovatelnost je 5 let od dodání při skladování v suchém (max. vlhkost 70 %) prostředí při teplotách od 5 do 25 °C.

Bezpečnost:

Používejte s dostatečným větráním a vhodnými osobními ochrannými pomůckami. Veškeré specifické informace pro případ nouze naleznete v bezpečnostním listu.

RECY