TECHNICKÝ LIST

Měkká pájka:

Slitina: **S-Sn90Pb10**
Norma: PN 681 - 225

Základní specifikace:

Pájka s vysokým obsahem cínu vhodná pro aplikace, kde je požadována cínová pájka s vyšším podílem Sn, zejména pro pájení vhodných kovových povrchů a klempířské práce podle konkrétní technologie.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Sn obsah: 89 – 91 %
Pb obsah: zbytek
Teplota tavení: 183 – 213°C
Hustota: 7,5 g/cm^3

Dodávané tvary a balení:

Lité tyče:

10x10x10mm – délka 500mm (trojhranný profil)

Jiné tvary, rozměry či balení po dohodě.

Skladování a Manipulace:

Skladovatelnost je 5 let od dodání při skladování v suchém (max. vlhkost 70 %) prostředí při teplotách od 5 do 25 °C.

Bezpečnost:

Používejte s dostatečným větráním a vhodnými osobními ochrannými pomůckami. Veškeré specifické informace pro případ nouze naleznete v bezpečnostním listu.

RECY