TECHNICKÝ LIST

ASMIT

Ložiskový kov:

Slitina: **PbSn6Sb14CuAs**
Norma: PN 681 - 301

Základní specifikace:

Olověná ložisková slitina (dle již zrušené ČSN 42 3721) pro výstelky kluzných ložisek, pánví a pouzder.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Sn obsah: 5,5 – 6,5 %
Sb obsah: 13 – 15 %
Cu obsah: 0,4 – 1 %
As obsah: 1 – 1,5 %
Pb obsah: zbytek
Teplota tavení: 245 – 420°C

Dodávané tvary a balení:

Bloky 12kg

Jiné tvary, rozměry či balení po dohodě.

Skladování a Manipulace:

Skladovatelnost je 5 let od dodání při skladování v suchém (max. vlhkost 70 %) prostředí při teplotách od 5 do 25 °C.

Bezpečnost:

Používejte s dostatečným větráním a vhodnými osobními ochrannými pomůckami. Veškeré specifické informace pro případ nouze naleznete v bezpečnostním listu.

RECY