TECHNICKÝ LIST

STANIT

Ložiskový kov:

Slitina: **Sn85Sb10Cu3Ni**
Norma: PN 681 - 301

Základní specifikace:

Cínová ložisková slitina (dle již zrušené ČSN 42 3753) pro výstelky kluzných ložisek.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Sn obsah: zbytek %
Sb obsah: 9 -11 %
Cu obsah: 2 - 4 %
Ni obsah: 0,4 – 0,8 %
Teplota tavení: 235 – 350°C

Dodávané tvary a balení:

Bloky 21kg

Jiné tvary, rozměry či balení po dohodě.

Skladování a Manipulace:

Skladovatelnost je 5 let od dodání při skladování v suchém (max. vlhkost 70 %) prostředí při teplotách od 5 do 25 °C.

Bezpečnost:

Používejte s dostatečným větráním a vhodnými osobními ochrannými pomůckami. Veškeré specifické informace pro případ nouze naleznete v bezpečnostním listu.

RECY