
TECHNICKÝ LIST

PbSn Pelety



Měkká pájka:

Slitina: **S-PbSn14**
Norma: PN 681 - 268

Charakteristika:

Vysokoteplotní měkká pájka, používaná v aplikacích, kde standardní nízkoteplotní pájky nestačí. Tato slitina zajišťuje dobrou smáčivost a stabilní spoje při zvýšených teplotách.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Sn obsah: **13 – 15%**
Cu obsah: **< 0,1%**
Bi obsah: **< 0,1%**
Sb obsah: **< 0,1%**
Pb obsah: **Zbytek**

Teplota tavení (solidus/liquidus): **~ 225/290°C**
Hustota: **~ 10.5 g/cm^3**

Balení:

Karton box ~ 25 kg

Jiné balení po dohodě.

Skladování a Manipulace:

Skladovatelnost je 5 let od dodání při skladování v suchém (max. vlhkost 70 %) prostředí při teplotách od 5 do 25 °C.

Bezpečnost:

Používejte s dostatečným větráním a vhodnými osobními ochrannými pomůckami. Veškeré specifické informace pro případ nouze naleznete v bezpečnostním listu.